

### SAVYBĖS

Priemonės pagrindas-natūralios žaliavos- vaškas. Atsižvelgiant į medienos rūšį, priemonė pabrėžia spalvinę paviršiaus gamą. Priemonės sudėtyje nėra dažiklių, ji lengvai pasiskirsto ant paviršiaus, išdžiūsta jungiantis su deguonimi. Priemonė gerai įsigeria ir užpildo paviršių. Po padengimo vaikščioti paviršiumi galima tik jam pilnai išdžiūvus. Priemonės džiūvimo laikas apie 2-3 dienas. Panaudojus priemonę Kiehl-Holzöl ir jai pilnai išdžiūvus, toliau alyvuotų grindų priežiūrai naudoti Kiehl-Legnodor.

### SUDĖTIS

Natūralūs aliejai ir dervos, sikatyvai.

### NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė skirta visų rūšių europietiškos medienos priežiūrai. Naudojant priemonę ant neapdorotos egzotinės medienos, pirma išbandyti tirpumą. Priemonė skirta grindų paviršių iš natūralaus medžio padengimo alyva, pvz.parketas, lentinės grindys, pramoninis parketas, laiptai, klijuotos medienos paviršiai ir t.t. Netinka vaškuotoms, alyvuotoms bei padengtomis apsauginiu sluoksniu medinėms dangoms.

### NAUDOJIMAS

Priemonė puikiai pasiskirsto ir yra efektyvi naudojant tik ant medinių paviršių ant kurių nėra riebalinių, vaškinių, silikoninių nešvarumų bei dulkių. Grindų paviršiaus temperatūra turi būti 10-25°C. Priemonės naudojimo metu ir priemonės džiūvimo laiku, patalpos turi būti gerai vėdinamos, rūkyti patalpoje draudžiama.

Prieš naudojimą priemonę gerai suplakti. Priemonės džiūvimo metu (apie 2-3d.) paviršius yra neatsparus, todėl jo valyti negalima.

Naudoti priemonę tik ant neapdorotų, kokybiškai nušlifutų, švarių natūralaus medžio grindų paviršių.

**Apdorojimas:** Paskleisti tolygiai plonu sluoksniu 800 ml Kiehl-Holzöl ant 10m<sup>2</sup> grindų paviršiaus vaškavimo įrankiu, plokščiu mopu arba voleliu Kiehl. Leisti susigerti priemonei į paviršių apie 30 min. Jeigu atsiranda sausos vietos ant padengto paviršiaus, galima tais pačiais darbo įrankiais sudrėkinti paviršių. Esant būtinybei, galima papildomai pripilti Kiehl-Holzöl.

Po 30 min. alyvos perteklių, neįsigėrusį į paviršių, galima surinkti neopreniniu sausintuvu ir šluostyti medvilnine šluoste arba surinkti semtuvu šiukšlėms.

Dar likusį ant paviršiaus ploną alyvos sluoksnį reikia pilnai pašalinti iki tol, kol alyva sukietės. Tam tinka vienadiskė mašina ir baltas padas. Vieno pado, naudojamo iš dviejų pusių, vidutiniškai pakanka apdoroti 10m<sup>2</sup>. Laikykites saugumo technikos taisyklių!

Praėjus 12 val. po priemonės išdžiūvimo ant paviršiaus, rekomenduojama poliruoti paviršių vienadiske mašina su baltu padu tam, kad nuimti priemonės likučius nuo paviršiaus siūlių.

Valant darbo įrankius naudoti priemonę Kiehl-Wax-Ex.

Gamintojas neatsako už nuostolius, patirtus neteisingai naudojant priemonę.

**Saugumo technikos nurodymai:** Alyvuotos šluostės ir padai junginyje su deguonimi yra savaime degūs. Todėl būtina darbo priemones sudrėkinti vandeniu ir utilizuoti uždaroje talpoje. Laikytis vietinių utilizacijos taisyklių.



### PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pagrindinis apdorojimas: 80-120ml, atsižvelgiant į grindų paviršiaus sugeriamumą.



Dirginanti

koncentrate

- |      |   |
|------|---|
| R 43 | Gali sukelti alergiją susilietus su oda.                  |
| S 24 | Vengti patekimo ant odos.<br>Sudėtyje yra tungų aliejaus. |

### PAKUOTĖ

2 x 5 l bakeliai kartoninėje dėžėje

**Tik profesionaliam naudojimui!**

Art.Nr. j 22 03 05 **Saugoti nuo šalčio!**