

SAVYBĖS

Ypač aukštos kokybės skystas vaškas tirpiklio pagrindu neleidžia išbrinkti medinėms, vandeniui neatsparioms grindims. Vaškas lengvai pasiskirsto ant paviršiaus, puikiai susigeria į medį, atsparus išsitrynimams. Padengtas Kiehl-Parketta medinis paviršius yra atsparus vandeniui ir grindis galima valyti drėgnu būdu. Priemonės nemišyti su vandeniu ir nepilti į kanalizacijos vamzdžius.

SUDĖTIS

Kietieji vašakai, netirpūs vandenyje tirpikliai

NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė skirta visų rūšių europietiškos medienos priežiūrai. Naudojant priemonę ant egzotinės medienos, pirma išbandyti tirpumą. Tinka padengti medienai vidaus patalpose kaip neapdorotai taip ir alyvuotai, vaškuotai, lakuotai pvz.: parketas, lentinės grindys, o taip pat MDP plokštė.

NAUDOJIMAS

Grindų paviršiaus temperatūra turi būti 10-25°C. Paviršių valyti drėgnai. Priemonės naudojimo metu ir priemonės džiūvimo laiku, patalpa turi būti gerai vėdinama, rūkyti patalpoje draudžiama.

Pirminis vaškavimas, paviršiaus atnaujinimas:

Naudoti priemonę kaip ant neapdorotų, kokybiškai nušlifuotų (poringumas 100-120), glaistytų grindų paviršių, taip ir ant jau padengtų Kiehl-Parketta vašku grindų paviršių. Prieš padengimą nuvalyti nešvarumus ir dulkes.

Paskleisti tolygiai plonu sluoksniu 250 ml priemonės ant 5m² grindų paviršiaus plokščiu mopu arba voleliu. Tęsti padengimą nepaliekant sausų vietų t.y. užleidžiant sluoksnį vienas ant kito (drėgnas ant drėgno). Atsižvelgiant į grindų sugeriamąsias savybes, 60 min intervalu, pakartoti naujų sluoksnių padengimą.


Paviršiaus vaškavimas purškimo būdu:

Jau vaškuotus paviršius: Kiehl-Parketta skiesti su priemone Kiehl-Wax-Ex santykiu 1:1 ir įpilti į purkštuvą. Ekonomiškai užpurkšti priemonę ant užterštų arba išsitrynusių vietų ir tuoj pat poliruoti paviršių. Poliruoti paviršių naudojant raudoną padą tol, kol susidarys tolygi drėgna plėvelė ant paviršiaus. Nešvarus padas turi būti keičiamas.

Poliravimas: Susidariusią sausą, matinę plėvelę po vaškavimo poliruoti iki blizgesio poliravimo mašina (150-1000aps/min) naudojant atitinkamą šepetį ar padą.

Valymo priemonė darbo įrankiams: Kiehl-Wax-Ex.

Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pirminis vaškavimas: 80-150 ml, atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes

Paviršiaus atnaujinimas: 20-40 ml

Purškimo būdu: 3-5 ml



Kenksminga

koncentrate

R10

R52/53

R65

R66

R67

S24

S43

S51

S62

Degi.

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemos pakitimus

R65 kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Vengti patekimo ant odos.

Gaisrui gesinti naudoti (miltelinį gesintuvą) nenaudoti vandens.

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę ar etiketę.

Sudėtyje yra tirpiklių

PAKUOTĖ

Tik profesionaliam naudojimui!

10 l metalinė talpa

Art.Nr. j 22 01 60