

SAVYBĖS

Priemonė pabrėžia paviršiaus spalvą. Priemonės sudėtyje nėra dažiklių, džiūsta junginyje su deguonimi. Priemonė lengva dengti paviršių, ji gerai įsigeria, užpildo paviršių, suteikia paviršiui matinį atspalvį. Padengus priemonė, vaikščioti paviršiumi galima tik jam pilnai išdžiūvus. Priemonės džiūvimo laikas-2-3 dienos. Panaudojus priemonę Kiehl-Refresher-satina tolimesnei paviršiaus apsaugai naudoti priemonės Kiehl-Legnodur arba Kiehl-Parketta.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Aliejai, sikatyvai, organiniai tirpikliai.

NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė skirta visų rūšių europietiškos medienos priežiūrai. Naudojant priemonę ant neapdorotos egzotinės medienos, pirma išbandyti tirpumą. Priemonė skirta pirminiam ir pakartotinam grindų paviršių iš natūralaus medžio padengimui alyva, pvz. parketas, lentinės grindys, pramoninis parketas, laiptai, klijuotos medienos paviršiai ir t.t. Netinka naudoti ant vaškuotų, lakuotų ir panašiu būdu padengtų paviršių, o taip pat ant medinių paviršių su apsauginiu sluoksniu.

NAUDOJIMAS

Priemonė puikiai pasiskirsto ir yra efektyvi naudojant tik ant medinių paviršių ant kurių nėra riebalinių, vaškinių, silikono nešvarumų bei dulkių. Grindų paviršiaus temperatūra turi būti 10-25°C. Priemonės naudojimo metu ir priemonės džiūvimo laiku, patalpos turi būti gerai vėdinamos, rūkyti patalpoje draudžiama. Prieš naudojimą priemonę gerai suplakti. Priemonės džiūvimo metu (apie 2-3d.) padengto alyva paviršiaus neužstatyti, neplauti šlapiu būdu.

Naudoti priemonę tik ant neapdorotų, kokybiškai nušlifuotų, švarių natūralaus medžio grindų paviršių.



Pirminis alyvavimas: Paskleisti priemonę tolygiai plonu sluoksniu 500ml priemonės ant 10m² grindų paviršiaus alyvos padengimo plokščiu mopu arba voleliu. Tęsti padengimą nepaliekant sausų vietų t.y. užleidžiant sluoksnį vienas ant kito (drėgnas ant drėgno). Ant paviršiaus priemonė turi likti mažiausiai 24 val. Šio laiko tarpe priemonę, esant būtinybei, galima padengti ant džiūstančio paviršiaus jau minėtu būdu. Po pirmo padengimo, būtina prašlifuoti paviršių vienadiske mašina, naudojant Kiehl padą, dulkių siurbli. Tokiu pačiu būdu padengiamas sekantis sluoksnis.



Pakartotinis alyvavimas: Nusidėvėjusius medinius paviršius valyti sausiai vienadiske grindų mašina, Kiehl padu ir dulkių siurbliu. Valyti su mašina judant apskritimo trajektorija. Likusias dulkes valyti drėgna šluoste. Tolimesnis apdorojimas kaip ir pirminis. Atsižvelgiant į grindų paviršiaus struktūrą, ant paviršiaus priemonė turi likti mažiausiai 24 val po padengimo. Jei būtina, padengti dar vienu sluoksniu.

Valymo priemonė darbo įrankiams: Kiehl-Wax-Ex .
Atidaryta talpa turi būti greitai išnaudota.

Gamintojas neatsako už patirtus nuostolius neteisingai naudojant priemonę.

Saugumo technikos nurodymai: Alyvai džiūstant ir jungiantis su deguonimi, su medienos dulkėmis, šluostėmis, padais ar kt. medžiagomis, gali įvykti savaiminis degimas. Todėl būtina darbo priemonės sudrėkinti vandeniu ir utilizuoti hermetiškai uždarytoje talpoje. Laikyti vietinių utilizacijos taisyklių.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pirminis alyvavimas: 80-100 ml, atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes

Pakartotinis alyvavimas: 40-50 ml, atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes



Kenksminga

R10 Degi.
R65 Kenksminga –prarijus, gali pakenkti plaučius
S24 Vengti patekimo ant odos.
S43 Gaisrui gesinti naudoti (miltelinį gesintuvą) nenaudoti vandens.
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
S62 Prarijus neskaitinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę ar etiketę.
Sudėtyje yra tirpiklių.

PAKUOTĖ

Tik profesionaliam naudojimui!

2 x 5 litrus metalinės talpos kartoninėje dėžėje

Art. Nr. j 22 06 70