

Thermotur-satina

Matinė dispersinė priemonė



SAVYBĖS

Sintetinė dispersinė priemonė savo sudėtyje turinti kietųjų dalelių, sudaranti apsauginį, tvirtą ir blizgų sluoksnį. Apsauginis Thermotur-satina sluoksnis saugo nuo purvo ir neleidžia paslysti. Atsparus dezinfekuojančioms medžiagoms.

Poliruoja nesudaro blizgaus paviršiaus.

SUDĖTIS

Sintetinės dispersijos, kietieji polietileniniai vaška, vandenyje tirpūs tirpikliai, dervos, plastifikatoriai

Koncentrato pH : apie 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniui atspariems paviršiams po stipraus valymo tokiems kaip: PVC, poliolefinas, linoleumas, natūralus ir dirbtinis akmuo, asfaltas ir t.t. Grindų paviršiui su gamykliniu polieuretaniniu ir polietileniniu sluoksniu atlikti sukibimo testą.

NAUDOJIMAS

Suplakti bakelį.

Paskleisti neskiestą priemonę ant švarių, sausų grindų.

Paskleisti tolygiai mopo pagalba ant paviršiaus plonu sluoksniu. Neleisti mopui išdžiūti. Užsukti bakelį.

Padengimas apsauginiu sluoksniu po stipraus valymo:

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais intervalu apie 30 min.

Tam, kad išvengti blizgesio ant matinio paviršiaus, valant naudoti valomąsias priemones į kurių sudėtį neįeina priežiūros medžiagos.



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pirminis padengimas: 25 ml (kiekvienam sluoksniui)

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 l bakelis

Art. Nr. j 20 07 10
Saugoti nuo šalčio!