

SAVYBĖS

- ◆ Universali apsauginė grindų priežiūros emulsija nekenksminga aplinkai
- ◆ Sudaro apsauginį, tvirtą sluoksnį
- ◆ Sudaro puikią, blizgią dangą nepalikdama ruožų
- ◆ Atitinka DIN 18032 normų reikalavimus
- ◆ Paviršiaus, padengto Trend, išsitynimo koeficientas yra 0,4 ir 0,6 μ ribose
- ◆ Poliruojant apsauginio sluoksnio savybės nepakinta
- ◆ Batų žymės lengvai pašalinamos poliruojant (apie 1000 aps/min)
- ◆ Optimaliai poliruojamas
- ◆ Paviršinis emulsijos sluoksnis gali būti pašalintas intensyviai valant, nenaudojant valiklių stipriam valymui.



NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniu atspariems, kietiems ir elastingiems, vandenį atstumiantiems paviršiams tokiems kaip: PVC, linoleumas, guma, poringas natūralus ir dirbtinis akmuo. Grindų paviršiui su gamykliniu poleuretaniiniu ir polietileniniu sluoksniu atlikti sukibimo testą. Taip pat rekomenduojama naujai sudėtoms (sandarioms) medinėms ir kamštinėms grindims. Netinka nelakuotuoms (nesandarioms) medinėms ir kamštinėms grindims. Rekomenduojama naudoti vietose, kur daug yra padidinti saugos reikalavimai bėgiojimui, vaikščiojimui, pvz. sporto salėse ir senelių globos namuose.

NAUDOJIMAS

Naudojant pirmą kartą, išbandyti paviršiaus atsparumą mažai matomoje vietoje. Suplakti bakelį! Neleisti priemonei išdžiūti ant mopo. Panaudojus priemonę, nedelsiant užsukti bakelį. Padengimo ir džiūvimo metu vengti skersvėjo.

Padengimas

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais- laikas tarp padengimų apie 30 min.

Po stipraus valymo ir trumpo džiūvimo laiko paskleisti neskiestą priemonę plonu sluoksniu plokščio mopo pagalba. Priemonės sąnaudos: 25,0 ml/m² 1 sluoksniui.

Išsitynusio paviršiaus atnaujinimas purškimo būdu:

Skiesti 1:1 šaltu vandeniu. Purkšti ant paviršiaus purškikliu, šveisti vienadiske mašina (apie 1000 aps/min). Priemonės sąnaudos: 25,0 ml/m² 1 sluoksniui.

Poliravimas :

Išdžiūvusį paviršių galima sutankinti poliravimo mašina (apie 1000 aps/min). Tokiu būdu sustiprinamas paviršiaus blizgumas ir išlaikomos anti-slidumo savybės.



Pastaba

Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę. Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui! Saugoti nuo šalčio.

SUDĖTIS

Polimerinės dispersijos (be TBEP), vaškai, emulsikliai, dervos, kvapiosios medžiagos, konservantai.

Koncentrato pH : apie 9

PAKUOTĖ

Art. Nr. j 20 04 05

2 x 5 l PCR bakeliai kartoninėje dėžėje